

Hecmar B.V.

Vlotlaan 101
2681 TW Monster
tel: +31 (0) 174-283443
fax: +31 (0) 174-283112
email: info@hecmar.nl
web: www.hecmar.nl

Rabobank: 39.88.30.746
K.v.K. Rijnland: 28.08.57.06
BTW nr: NL 80.88.16.226.B.01
IBAN nr: NL56 RABO 0398 8307 46
BIC: RABONL2U

Handleiding

Aslon® rubber producten

Handleiding voor het verwerken van rubber tegels, matten en stenen voor binnen- en buitentoepassingen.

Ondergrond:

Zorg voor een vlakke ondergrond. Indien de ondergrond anders is dan beton, hout of bitumen graag contact opnemen met Hecmar B.V.

Afwatering:

Alle rubbertegels, matten en stenen zijn waterdoorlatend. Zorg altijd voor een goede afwatering onder de rubbertegels, stenen en matten.

Het continu onder water staan van de tegel kan de levensduur van het rubber niet aantasten. De levensduur van de verlijming kan wel aangetast worden. Bij het verlijmen van het product moet de afwatering niet worden afgesloten. Verlijmen in de richting van de goot of in de richting van het afschot.

Producteigenschappen:

Rubbergranulaatproducten kunnen een maattolerantie/werking hebben van maximaal 2 % en een diktetolerantie van maximaal 5 %. Rubbergranulaatproducten zijn vervaardigd uit gerecycled rubber, waarin zich Carbon black bevindt die als zwarte kleurstof naar buiten kan treden.

Voor de toepassing op balkon, galerij, dakterras etc. adviseren wij een EPDM tegel toe te passen.

Gereedschap:

Gebruik het juiste gereedschap zoals een rechte lat of liniaal, handzaag met grove tand, decoupeerzaag (langzaam toerental) met grove tand, stanleymes of een soort gelijk mes.

Gebruik nooit een slijptol, afkortzaag of zaagtafel.

Product leggen:

Goed inmeten (niet te strak m.b.t. het uitzetten bij vochtopname)

Houd liniaal of lat op het gedeelte dat u nodig heeft

Snijkant van het mes nat maken

Rechte stukken met handzaag, decoupeerzaag of stanleymes op maat zagen / snijden

Het zagen van patronen bij voorkeur met een decoupeerzaag

Lijmen:

De verwerkingstemperatuur moet minimaal 8 °c zijn.

Alle rubber tegels, matten en stenen onderling met de naden aan elkaar verlijmen

De rubber tegels of matten met de rillen op de vloer verlijmen

De niet te lijmen ruimte tussen de rillen mag maximaal 8 cm zijn

De matten dienen droog te zijn voor het verlijmen en dienen op een droge en stofvrije ondergrond verlijmd te worden

Verlijming in de richting van de goot of met het afschot mee

Onderhoud:

Stofzuigen

Schrobzuigmachine of boen/poetsmachine

Vegen

Hoge drukreiniger (geen vuilfrees kop)

Hand schoonmaak producten (harde borstel en sop)

Let op: schoonmaakmiddelen zijn toegestaan, mits het geen bijtende middelen zijn.

Hecmar B.V. heeft diverse schoonmaakmiddelen te koop.